



EMOL-O-DRAW 570/11

МАСЛЯНА МАСТИЛЬНО-ХОЛОДИЛЬНА РІДИНА (МХР) ДЛЯ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ
САМОВИПАРОВУЄТЬСЯ З ОБРОБЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ

EMOL-O-DRAW 570/11 - застосовується у нерозведеному вигляді для деформаційної обробки виробів із легованих та нелегованих сталей, алюмінію та його сплавів, кольорових металів та їх сплавів. Не містить хлору та його сполук.

EMOL-O-DRAW 570/11 самовипаровується з обробленої поверхні та застосовується у тому числі і у випадках, коли оброблений метал не очищується після деформаційної обробки.

Характеристики/особливості:

- Ідеально для обробки матеріалів товщиною до близька 2 мм;
- Випаровується з обробленої поверхні не залишаючи плям;
- На поверхні залишається тонка плівка, що запобігає корозії матеріалу;
- Універсальне застосування як на верстатах з індивідуальною подачею, так і при централізованій подачі;
- Можливо нанесення шляхом розпилу, занурення або вручну.

Фізико-хімічні властивості та можливість для застосування:

Зовнішній вигляд	Густина за температури 15 °C [kg/m ³]	Кін. в'язкість 40 °C [mm ² /s]	Температура спалаху [°C]	Корозія міді (3 h / 100 °C)
Безбарвний, прозорий	770	1,3	76	1b (leichte Anlauffarben)

Матеріали, що обробляються	Леговані сталі	Нелеговані сталі	Чавун	Алюміній	Кольорові метали
	+	+		+	+

Застосування: Деформаційна обробка

Термін та умови зберігання :

24 місяці за температури від 5 °C до 40 °C в закритій тарі

Зауваження:

Можливі незначні відхилення в кольорі та зовнішньому вигляді. Однак це не впливає на функціональність продукту. Будь ласка, зверніться до паспорта безпеки для отримання інформації щодо безпечного поводження. Якщо буде потрібна додаткова інформація про продукт, зв'яжіться з представником або розробником.

Представник в Україні:

ТОВ «БАРКОР-ОЙЛ»
ЄДРПОУ 374 39 067
+380 66 000 4231
viktor.butov@barcor.com.ua